

## Grundierfüller Spray (Spritzfüller)

---

### Beschreibung:

Spritzfüller ist zum Ausgleichen von Kratzern, Schrammen und sonstigen kleinen Schäden für sämtliche Lackierarbeiten.

### Eigenschaften:

- sehr hohe Füllkraft
- zum grundieren von blanken Blechen
- für die Kunststoffgrundierung einsetzbar
- je nach Schichtstärke nach 10-15 Minuten überlackierbar
- sehr gut schleifbar
- auch mit Wasserbasierenden Lacken überlackierbar

### Anwendungsgebiete:

Spritzfüller ist für die Anwendung auf sämtlichen gängigen Kunststoffen, Ferro- und Non-Ferro-Metallen geeignet. Je nach Beschaffenheit und Modifikation haftet Spritzfüller nicht auf Polystyrol (PS), reinem Polyethylen (PE) und reinem Polypropylen (PP). Diese Kunststoffe gelten unter handwerklichen Bedingungen generell als nicht lackierbar. Wir empfehlen grundsätzlich Vorversuche zur Überprüfung der Produkteignung und Kompatibilität.

### Verarbeitung:

Behälter vor dem Gebrauch gut schütteln (ca. 2 Min.)

Der Untergrund muss sauber, trocken, und rost- und fettfrei sein. Untergrund gegebenenfalls anschleifen. Sprühentfernung, ca. 25 cm. Auch ab und zu während des Gebrauchs schütteln. Je nach Bedarf mehrere Schichten im Kreuzgang aufsprühen. Für schnelle Trocknung und schnellen Füllschichtaufbau das Produkt in mehreren Schichten mit kurzer Abluftzeit (5-10 Sek.) auftragen. Bei einmalig zu dicker Beschichtung verlängert sich die Trocknungszeit erheblich. Nach der Durchtrocknung, in Abhängigkeit von der Schichtstärke nach ca. 30 Minuten, mit Nassschleifpapier anschleifen, reinigen und trocknen lassen. Danach kann mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden (Vorversuche halten wir für erforderlich).

### Besondere Hinweise:

staubtrocken nach:	3 – 5 Minuten
klebfrei nach:	10 – 15 Minuten
Durchtrocknungszeit:	ca. 30 Minuten
schleifbar nach:	ca. 30 Minuten

**VOC-Wert:** 637,37 g/L (2004/42/EC/II 2(e) (840) < 840)

**Lagerung und Haltbarkeit:** Kühl und trocken ca. 2 Jahre

Zur Beachtung: Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

® = registriertes Warenzeichen